


POPIS					
Celková tloušťka	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4.50		
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.40		
Hmotnost	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	7385		
Formát	EN ISO 24342 (EN 427)	mm	214 x 1239	242 x 1461	391 x 729
Počet lamel v balení / plocha v balení	-	-	8 / 2.12 m ²	7 / 2.47 m ²	8 / 2.28 m ²
KLASIFIKACE					
Specifikace produktu	-	-	EN ISO 10582 (EN 649)		
	ASTM F 1700	-	Třída III Typ B		
Evropská klasifikace	EN ISO 10874 (EN 685)	Třída	32 - 41		
Hořlavost	EN 13 501-1	Třída	Bfl-s1		
Vznik el. náboje	EN 1815	kV	< 2		
Kluznost za mokra (olej-rampa)	DIN 51 130	Třída	R10		
VLASTNOSTI					
Otěruvzdornost	EN 660.2	mm ³	< 2.0		
Třída otěru	NF 189	Skupina	T		
Obsah pojiva	ISO 10582	Skupina	I		
Šíření hluku v místnosti	NF S 31074	dB	78		
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	4		
Rozměrová stálost	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15		
Odolnost vůči bodové zátěži	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10		
Test pro kolečkovou židli (Typ W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK		
Tepelná vodivost	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W/(m.K)	0.25		
Barevná stálost	EN 20 105 - B02	Stupeň	≥ 6		
Povrchová úprava	-	-	PUR+ MATT		
Odolnost proti chemikáliím	EN ISO 26987 (EN 423)		OK		
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ					
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10		
CE MARKING					
	EN 14041		