

Rychlá sádrová stěrkovací hmota

UZIN NC 112 Turbo


Samorozlévací, vysoce zatížitelná extrémně rychlá stěrkovací podlahová hmota pro všechny podlahové krytiny a parkety pro tloušťku vrstvy 0 - 30 mm.

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:

- stěrkování, vyrovávání a nivelovalení podkladů pro následné kládění textilních a elastických podlahových krytin, parket, keramických krytin a krytin z přírodního kamene. Zvláště vhodná pro labilní staré a smíšené podklady ve spojení s extrémně rychlou zralostí ke kládění

VHODNÁ NA / PRO:

- cementové potěry, kalciumpotátové potěry nebo beton
- staré podklady, např. na nepropustné, přídržné, vodě odolné lepidlové lože
- stávající a nové dřevotřískové desky P4 – P7 nebo OSB 2 – OSB 4 desky, přišroubované nebo plovoucí
- stávající podlahové krytiny z keramiky nebo přírodního kamene, teraso apod.
- magneziové (hořečnaté) a xylolitové potěry
- potěry z hotových stavebních dílců, sádrovláknité desky
- teplovodní podlahové vytápění nebo tenkovrstvé topné systémy
- namáhání kolečkovými židlemi podle DIN EN 12 529 od 1 mm tloušťky stěrkování
- vysoké namáhání v obytných, podnikatelských a suchých průmyslových prostorech, např. nemocnice, vysoko frekventovaná nákupní centra, průmyslové haly bez vlivu vlhkosti atd.



PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

Rychlá sádrová nivelační hmota s vysoce výkonnou zkapalňovací technologií k výrobě rovných, k pokládce rychle zralých podkladů. Zvláště vhodná pro plynulé renovační práce na labilních starých a smíšených podkladech. Extrémně dobré rozlévání a homogenní optika povrchu s velmi hladkým povrchem poskytuje řemeslníkovi ten nejlepší základ pro následnou pokládku. Čerpatelná, pro interiér.

- extrémně dobrý roztiv
- rychle pokladatelná po 6 hodinách*
- téměř bez prutí
- velmi vysoká konečná pevnost

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	papírový pytel, Big Bag na požadání
Velikost balení	25 kg, 1000 kg
Skladovatelnost	nejméně 6 měsíců
Množství vody / zámková voda	4,5 - 5 litrů na 25 kg pytel
Barva	bílá
Spotřeba	ca 1,7 kg/m ² na 1 mm tloušťky
Ideální teplota při zpracování	15 °C - 25 °C
Doba zpracování	15 – 20 minut *
Pochůznost	po 1 - 2 hodinách *
Zralost ke kládění	po ca 6 hodinách *
Min. teplota při zpracování	10 °C na podlaze
Chování za hoření	A1fl dle DIN EN 13 501-1

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu při maximální tloušťce vrstvy 5 mm. Viz také „Zralost ke kládění“.



PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být pevný, nosný, suchý, bez trhlin, čistý a zbavený látek (špína, olej, mastnota), které omezují přilnavost. Cementové a kalciumsulfátové potěry musí být obroušeny a vysáty. Podklad zkontovalat podle souvisejících norem a doporučení a při nedostatcích oznámit pochyby. Přilnavost snižující nebo labilní vrstvy, např. zbytky separačních prostředků, uvolněného lepidla, stěrkovací hmoty, podlahové krytiny nebo náteru apod. odstranit např. odkartáčováním, odbrusením, odfrézováním nebo otryskáním. Volné části a prach důkladně vysát. Podle druhu a stavu podkladu zvolit vhodnou penetraci ze sortimentu výrobků UZIN. Nanesenou penetraci nechat dobrě vyschnout.

Dbát na informace v technických listech použitých výrobků.

Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 45 05 / STN 74 45 05!

ZPRACOVÁNÍ:

1. 4,5 - 5,0 litrů studené, čisté vody nalít do čisté nádoby. Obsah pytle (25 kg) za vydatného míchání nasypat a rozmíchat do hustě tekuté, bezhrudkovité hmoty. Použít míchací náradí s míchacím nástavcem UZIN pro stěrkovací hmoty.

2. Hmotu nalít na podklad a hladítkem nebo velkoplošnou lištou UZIN se zubováním R2 rovnoměrně rozdělit. Při větších tloušťkách vrstvy se může již tak velmi dobrý rozliv a povrch ještě zlepšit odvzdušněním jehlovým válečkem UZIN. Požadovanou tloušťku vrstvy nanášet pokud možno v jednom pracovním kroku.

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ:


Tloušťka vrstvy	Spotřeba ca	Balení/ Vydatnost
1 mm	1,7 kg/m ²	25 kg / 14,7 m ²
3 mm	5,1 kg/m ²	25 kg / 4,9 m ²
10 mm	17,0 kg/m ²	25 kg / 1,4 m ²

ZRALÁ PRO KLADEMÍ:

Plánovaná svrchní krytina	Tloušťka vrstvy	Zralost ke kladení
Textilní a elastické krytiny (např. PVC, linoleum, kaučuk), keramické a kamenné krytiny	3 mm	ca 6 hodin*
	5 mm	ca 6 hodin*
	10 mm	ca 24 hodin*
Textilní a elastické krytiny kladěné se Sigan 1 nebo Sigan Elements Plus + přednátrér Planus	3 mm	ca 24 hodin*
	10 mm	ca 48 hodin*
Parkety	3 mm	ca 24 hodin*
	5 mm	ca 24 hodin*
	10 mm	ca 48 hodin*
Textilní a elastické krytiny (např. PVC, linoleum, kaučuk), keramické a kamenné krytiny	3 mm	ca 15 hodin**

* při 20 °C a 65% rel.vzdúš.vlhkosti / ** při 10 °C a 80% rel.vzdúš.vlhkosti

DALŠÍ INFORMACE:



DŮLEŽITÁ UPORIZNĚNÍ:

- Originální balení je při suchém uskladnění nejméně 9 měsíců skladovatelné. S delší dobou skladování se může prodloužit nastavená doba tuhnutí a vysychání. Vlastnosti vytvrzeného materiálu nebudou tímto ovlivněny. Načaté balení pečlivě těsně uzavřít a rychle spotřebovat.
- Nejlépe zpracovatelná při 15 – 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu pod 65 %. Nízké teploty, vysoká vlhkost vzduchu a velké tloušťky vrstvy, nesavé nebo uzavřené podklady prodlužují vytvrzování, vysychání a zralost ke kladení. Vysoké teploty, nízká vlhkost vzduchu a savé podklady urychlují tvrdnutí, schnutí a zralost pro kladení. Přitom závisí průběh vysychání zejména na výměně vzduchu. Pro rychlé vyzráni ke kladení má zásadní význam odtransportovat vlhký vzduch, např. krátkým nárazovým větráním.
- V létě skladovat v chladnu a suchu a používat studenou vodu. Dbát na zkrácení doby zpracovatelnosti při vyšší teplotě materiálu nebo okolní vzdušné teploty.

- Dilatační, pohybové a okrajové spáry u stěn je nutno převzít. Případně na dotčených stavebních dílech upevnit okrajové dilatační pásky UZIN, aby se zabránilo zatečení stěrkovací hmoty do spár. U tloušťek nad 5 mm jsou okrajové dilatační pásky zásadně nutné. Na dřevěných podkladech je nutné okrajové dilatační pásky po stěrkovacích pracích zcela odstranit.
- Čerpacelná šnekovým čerpadlem s plynulým mícháním např. od výrobců m-tec, P.F.T. a dalších. Používat nástavec k jemnému domíchání.
- Nepodsklepené místnosti musí být dle norem odizolovány proti vzlínající vlhkosti.
- Spodní konstrukce pod dřevěnými podlahami musí být suché, aby se zabránilo škodám tvorbou hnily nebo plísne z důvodu vlhkosti. Dostatečné větrání nebo zadní odvětrání je nutné zajistit zvláště u parotěsných podlahových krytin, např. odstraněním okrajových dilatačních pásků nebo instalací speciálních soklových lišt s větracími otvory.
- Nejmenší tloušťka vrstvy pro způsobilost pro kolečkové židle 1 mm. Na nesavých podkladech, jako např. staré potěry s uzavřeným, vodě odolným lepidlovým ložem zásadně stěrkovat v tloušťce 2 – 3 mm.
- Při vícevrstvém stěrkování nechat hmotu kompletně vyschnout, mezipenetrovat např. penetrací UZIN PE 360 a po vyschnutí provést následující stěrkování. Tlušťka druhé vrstvy nesmí překročit tloušťku první vrstvy.
- U starých potěrů z litého asfaltu, plovoucích dřevotřískových desek P4 – P7 nebo OSB 2 – OSB 4 desek jsou povoleny tloušťky vrstvy do max. 10 mm. Zde je nutno penetrovat penetracemi bez obsahu vody, např. s UZIN PE 414 Turbo (2 vrstvy), UZIN PE 460 nebo UZIN KR 410 s posypem křemičitým pískem.
- Pod parkety je nejmenší tloušťka vrstvy 2 mm. Při lepení parket je zvláště nutné dbát na dostatečné vyschnutí stěrkovací hmoty.
- Nepoužívat ve venkovním nebo mokréém prostředí.
- Nepoužívat jako užitkovou krytinu nebo jako užitkovou podlahu, vždy je nutné položit vrchní krytinu.
- Při broušení samorozlévacích sádrových stěrkovacích hmot vzniká velmi jemný mikropach. Ten musí být nutně vysáty výkonným průmyslovým vysavačem, aby bylo vytvořeno dobré přilnavé spojení mezi stěrkovací hmotou, lepidlem a podlahovou krytinou.
- Stěrkovací hmoty nesmí být z důvodu nebezpečí koroze ukládány mezi izolaci a topné potrubí. Toto platí především pro topné potrubí z pozinkované oceli. Izolaci je možné odříznout teprve až po aplikaci stěrkovací hmoty.
- Zohledněte všeobecně uznávaná pravidla oboru a techniky pro kladení parket a podlahových krytin v platných národních normách (např. B, EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN atd.).
- Zároveň jsou platné a k zvláštní pozornosti doporučujeme následné normy a směrnice:
 - DIN 18 365 „Podlahářské práce“, ÖNORM B 5236
 - DIN 18 356 „Práce s parketami a dřevěnou dlažbou“, ÖNORM B 5236
 - DIN 18 352 „Práce s obklady a deskami“
 - TKB/FCIO- směrnice „Posuzování a příprava podkladů pro podlahářské a parketářské práce“
 - BEB směrnice „Posuzování a příprava podkladů“

OZNAČENÍ JAKOSTI A ZNAČENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- Stěrkovací hmota na bázi kalciumsulfátu
- EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emise
- DE - UZ 113 / šetrná k životnímu prostředí, protože velmi nízké emise

SLOŽENÍ:

Speciální pojiva, minerální přísady, redispersgovatelné polymery, vysoce výkonný zkapačovací a aditiva.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Sádrová stěrkovací hmota. Použití ochranného krému na pokožku se zásadně doporučuje. Uskladnit mimo dosah dětí. Skladovat v suchu a chladu. Otevřená balení ihned těsně uzavřít. Při rozmíchání používat ochrannou masku proti prachu a ochranné rukavice. Během a po zpracování / schnutí se postarat o důkladné větrání! Při zpracování výrobku nejist, nepít a nekouřit. Při kontaktu s očima nebo s pokožkou ihned důkladně opláchnout vodou. Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Čištění náradí provést ihned po použití vodou a mydlem. Ve vytvrzeném, suchém stavu je fyziologicky a ekologicky nezávadná. Základními předpoklady pro nejlepší možnou kvalitu vzdachu v místnosti po podlahářských pracích jsou normalizované podmínky kladení a dobré vyschlé podklady, penetrace a stěrkovací hmota. Informace pro alergiky: +497314097-0, +420283083314

LIKVIDACE:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Zbytků zbavené, neprášící papírové obaly jsou recyklovatelné. Papírové pytle beze zbytků jsou recyklovatelné. Zbytky produktu shromáždit, rozmíchat s vodou, nechat vytvrhnout a odstranit jako stavební odpad.